

EPDM-DICHTBAND-KLEBER



Art.-Nr.	0893 700 153	0893 700 150
VE	1/12	20
Inhalt	300 ml	600 ml
Gebinde	Kartusche	Beutel
Chemische Basis	Hybrid-Polyurethan	Hybrid-Polyurethan
Farbe	Schwarz	Schwarz
Hautbildezeit min.	60 min	60 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kleberverteilspachtel	0695 940 947
Oberflächenreiniger K+D HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein	0890 100 62

Anwendungsgebiet

Zur Verklebung von Würth EPDM-Dichtband an Fenster- und Türailbungen sowie an sonstige Bauwerksuntergründen. Einsetzbar auch bei leicht unebenen Laibungsuntergründen. Typische Untergründe: Beton, Kalksandstein, Putz, Holz, PVC, Styrodur, Nturstein, Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, Glas, Fliesen, Keramik.

Hinweis

EPDM-Dichtband-Kleber, Flexband-Kleber und Flexband-Kleber Plus dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten. EPDM-Dichtband-Kleber nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl- und Bitumenprimer vorbehandelt wurden. Auf Bitumenbahnen empfehlen wir aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Systeme Vorversuche. EPDM-Dichtband-Kleber ist nicht geeignet für den Einsatz an und in Aquarien, zur Verklebung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dachunterspannbahnen, sowie auf Untergründen aus PMMA, PP, PE, PTFE (Teflon®) sowie auf Untergründen, die mit Trennmitteln behandelt sind.

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern

Ausgezeichnete Materialverträglichkeit

Durch lösemittelarme Rezeptur auf fast allen bauüblichen Untergründen einsetzbar, z.B. auch auf Styrodur.

Hohe Elastizität

Im System mit den elastischen EPDM-Folien werden Bauwerksbewegungen optimal ausgeglichen.

Gute Hafteigenschaften

Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen.

Lösungsmittelarm

Daher auf fast allen bauüblichen Untergründen einsetzbar, z.B. auch Styrodur.

Sehr gute Standfestigkeit

Kein Abfließen der Masse vom Mauerwerk.

Säure-, isocyanat- und Silikonfrei

Geruchsneutral

Leistungsnachweis

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BAY26-100848

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.