



**DEFLEX**<sup>®</sup>  
Dichtsysteme GmbH



KONSTRUKTIONSTEILE

**K 12**<sub>/04</sub>

**DECKLEISTEN**

## Verarbeitungshinweise für selbstklebende Profile

Bei der Verarbeitung von selbstklebenden DEFLEX-Profilen sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberfläche:** Der Fensterrahmen bzw. die Glasscheiben müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den zu beklebenden Oberflächen, z. B. hervorgerufen durch den Transport kalter Gegenstände in wärmere Räume, ist zu vermeiden.
- Reinigung:** Zur Reinigung der Oberflächen dürfen nur materialverträgliche Lösungsmittel, wie z. B. Spiritus und destilliertes Wasser im Verhältnis 1:1, Waschbenzin oder Äthylalkohol verwendet werden.
- Verarbeitung:** Zur Vormontage und zum Ausrichten darf die Schutzfolie der Klebeschicht nur an den Enden abgezogen werden. Anschließend kann das Profil ausgerichtet und leicht angedrückt werden. Danach wird die Schutzfolie unter dem vorgeklebten Profil weggezogen und die Leiste auf ganzer Länge und Breite angedrückt, bis das Klebeband überall Kontakt mit dem Rahmen bzw. Glas hat.
- Lagerzeit:** **Selbstklebende DEFLEX-Profile müssen innerhalb von 12 Monaten verarbeitet werden.**
- Verarbeitungs-Temperatur:** Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18 °C und +35 °C. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Anfangsfestigkeit geringer. Die Endklebekraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht.